

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTÜBERSICHT

TECHNICAL DATA / OVERVIEW

Öffnung <i>Opening</i>	Produktname <i>Product Name</i>	Gewebe- lagen <i>Amount of Mesh Layers</i>	Porosität <i>Porosity</i>	Flächengewicht <i>Area Weight</i>	Gewebe- dicke <i>Mesh Thickness</i>	Wasserdurchlässigkeit bei 20.000 Pa <i>Water Permeability at 20,000 Pa</i>		Luftdurchlässigkeit <i>Air Permeability</i>		GKD Art. Nr. <i>GKD Art. No.</i>
						l/cm ² /min	gpm/ft ²	l/m ² /s (200 Pa)	cfm (127 Pa)	
µm	---	---	Vol-%	kg/m ²	mm					---
10	GP 10 - 0065	3	64.67	5.64	2.01	4.57	1122.72	1496	205	51370065
25	GP 25 - 0068	5	47.05	6.76	1.61	2.04	501.35	580	76	51370068
35	GP 35 - 0104	3	65.48	3.11	1.13	6.36	1561.56	2980	423	51370104
42	GP 42 - 0089	2	67.98	1.12	0.44	6.16	1512.80	3264	459	51370089
50	GP 50 - 0092	3	65.45	3.16	1.15	6.48	1590.32	3462	504	51370092
63	GP 63 - 0088	2	65.29	1.80	0.65	6.75	1656.58	4180	607	51370088
63	GP 63 - 0086	2	61.05	1.69	0.54	6.57	1612.82	3960	577	51370086
63	GP 63 - 0090	3	62.29	3.26	1.09	6.52	1600.32	3182	467	51370090
63	GP 63 - 0050	3	64.56	3.22	1.14	6.45	1584.07	3396	492	51370050
74	GP 74 - 0070	2	62.86	1.75	0.59	6.55	1607.82	3960	577	51370070
74	GP 74 - 0051	3	68.24	3.22	1.28	6.85	1680.33	4040	593	51370051
100	GP 100 - 0033	3	62.05	3.80	1.12	6.37	1562.81	3550	528	51370033
125	GP 125 - 0093	2	52.42	2.70	0.71	6.10	1498.80	3256	479	51370093

Die Angaben sind typische Werte. Hieraus lassen sich keine zugesicherten Eigenschaften ableiten. Im Einzelfall muss eine technische Machbarkeitsprüfung durchgeführt werden. Technische Änderungen vorbehalten. / All numbers shown are representative average values. No guarantee is expressly stated or implied. In specific cases an individual application analysis and feasibility study has to be done. Values are subject to change.
Andere Gewebekonstruktionen auf Anfrage möglich. / Other wire mesh design on request.